

---

# Morfologija alumosilikatnih mikroporoznih struktura na tekstu

**Sandra Flinčec Grgac, dipl. inž.**

**Dr. sc. Andrea Katović**

[sflincec@ttf.hr](mailto:sflincec@ttf.hr)

[katovic@unical.it](mailto:katovic@unical.it)

- Različiti štetni čimbenici prisutni su u čovjekovoj okolini, te svojom prisutnošću ugrožavaju i narušavaju zdravlje.
- Iz tog razloga nametnuta je potreba za razvijanjem različitih višefunkcionalnih zaštitnih materijala.
- S obzirom na industrijsku važnosti alumosilikatnih mikroporoznih materijala postoji veliki interes znanstvenika za njihovu struktturnu kompleksnost i kemijsku raznolikost te je iz tog razloga uložen znatan trud za sintezom različitih tipova.
- alumosilikatni mikroporozni spojevi korišteni su kao katalizatori i kao dio kompozita za postizanje poboljšanih svojstva celuloznih materijala

- MFI zeolit komercijalni i FAU zeolit sintetiziran u laboratoriju korišteni su kao katalizatori za obradu celuloze s limunskom kiselinom (CA) u svrhu poboljšanja otpornosti na gužvanje celulognog materijala.
- Kompozitni materijali pripravljeni su in situ sintezom klasičnim načinom zagrijavanja i mikrovalnim zagrijavanjem
- Kod ispitivanja kompozitnih materijala na bazi alumosilikatnih spojeva obično se koristi manje povećanje radi identifikacije oblika i veličine čestica te veća povećanja za ispitivanje strukture aglomerata

**Postupak morfološke karakterizacije površina uzoraka nastalih različitim obradama celuloznog materijala s alumosilikatnim mikroporoznim spojevima napravljen je visokorezolucijskim skenirajućim elektronskim mikroskopom (FE-SEM)**




**SC7620 Sputter Coater Emitech naparivač**




**Visokorezolucijski pretražujući elektronski mikroskop (FE-SEM),  
Tescan, MIRA\LMU, Češka**

# Upotreba alumosilikatnih mikroporoznih spojeva u procesu obrade celuloznog materijala s limunskom kiselinom



Cu-FAU zeolit pripremljen HT sintezom




H-MFI komercijalni zeolit

## SEM slika celulozne (pamučne) tkanine: a) neobrađene b) ostatak nakon TG analize uz različita povećanja: b) 1,70 kx, c) 41,90 kx




a)



Termogram celuloze, mjereno područje temperature od 20 do 800 °C, brzina zagrijavanja 10°/min, u atmosferi zraka

**SEM slike obradene pamučne tkanine s čistom CA (a) i s CA uz dodatak komercijalnog katalizatora Na-pirofosfata (SHP) (b)**





(a)



(b)


## SEM slike obrađene pamučne tkanine s CA uz dodatak MFI zeolita kao katalizatora pri različitim povećanjima: a) 300x, b) 1,00 kx



a)



b)

## SEM slike ostaka nakon termogravimetrijske analize uzorka obrađenog s CA uz dodatak zeolita H-MFI različitih povećanja: (a) 1,0 kx, (b) 20,00 kx, (c) 90,00 kx




Termogram celuloze obrađene s CA uz MFI katalizator,  
mjerno područje temperature od 20 do 800 °C,  
brzina zagrijavanja 10°/min, u atmosferi zraka


## SEM slike obrađene pamučne tkanine s CA uz dodatak Cu-FAU zeolita kao katalizatora pri različitim povećanjima: a) 300x, b) 3,0 kx c) 11,5 kx



a)




b)





c)


## SEM slike ostatka nakon termogravimetrijske analize uzorka obrađenog s CA uz dodatak zeolita Cu-FAU različitih povećanja: (a) 1,0 kx, (b) 20,00 kx, (c) 90,00 kx



(a)





(b)





(c)

Termogram celuloze obrađene s CA uz Cu-FAU katalizator, mjereno područje temperature od 20 do 800 °C, brzina zagrijavanja 10°/min, u atmosferi zraka

# H-MFI pripremljen HT sintezom upotrijebljen kao katalizator za postizanje hidrofobnosti celuloznih materijala




## SEM slike uzoraka dobivenih in situ sintezom Cu-FAU zeolita na celulozni materijal uz različita povećanja: a) 300 x b) 4,00kx c) 6,00 kx d) 15,00 kx




c)

d)

## SEM slike Cu-FAU zeolita pripravljenog in situ sintezom mikrovalnim zagrijavanjem (a) 3D pogled površine (b)




(a)




(b)

## SEM slike Cu-FAU zeolita pripravljenog in situ sintezom klasičnim zagrijavanjem (a) i mikrovalnim zagrijavanjem (b)





(a)




(b)


## SEM slike uzoraka dobivenih in situ sintezom Cu-FAU zeolita na celulozni materijal nakon TG analize na 800 °C uz različita povećanja: a) 300 x b) 13,00kx c) 20,00 kx



b)




b)




c)

Termogram kompozita dobivenih in situ sintezom Cu-FAU zeolita na celulozu, mjereno područje temperature od 20 do 800 °C, brzina zagrijavanja 10°/min u atmosferi zraka


**SEM slike uzoraka dobivenih in situ sintezom u mikrovalnoj pećnici FAU zeolita uz dodatak borovih iona u strukturu na celulozni materijal uz različita povećanja:  
a) 1,00 kx b) 3,00kx c) 30,00 kx**



a)




b)



c)

**SEM slike kompozita dobivenih in situ sintezom FAU zeolita uz dodatak borovih iona u strukturu na celulozni materijala nakon TG analize na 800 °C uz različita povećanja: a) 800x, b) 5,00 kx c)90,00 kx, i celuloznog materijala obrađenog sredstvom za smanjivanje gorivosti nakon TG analize na 800 °C uz različita povećanja: a) 188x b) 6,00 kx**




**Termogram a)kompozita dobivenih in situ sintezom FAU zeolita uz dodatak borovih iona u strukturu na celulozni materijal,  
b) bezhalogenidni organofosforni spoj FR za obradu celuloze za postizanje  
smanjene gorivosti, mjerno područje temperature od 20 do 800 °C,  
brzina zagrijavanja 10°/min, u atmosferi zraka**

a)

b)

# ZAKLJUČAK

- Metoda karakterizacije različitih uzoraka pomoću SEM-a ima veliku važnost u znanstvenim istraživanjima gdje omogućuje sustavno praćenje i kontrolu kvalitete u razvoju različitih materijala, te mogućnost temeljite morfološke karakterizacije uzorka uz kvantitativnu i kvalitativnu analizu.



ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI