


# Ispitivanje strukturnih karakteristika $MgB_2$ supravodiča dopiranog NiCoB nanočesticama

I. Lončarek, A. M. Tonejc, A. Tonejc, Ž. Skoko, N. Novosel, E. Babić, K. Zadro, M. Mustapić

Prirodoslovno matematički fakultet, Fizički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, Bijenička cesta 32, 10002 Zagreb

## UVOD


Magnezij diborid ( $MgB_2$ ) je supravodič koji se uz razna iznimna svojstva (velika duljina koherencije, relativno velike vrijednosti gustoće kritične struje itd.) [1] odlikuje i relativno visokom temperaturom prijelaza u supravodljivo stanje (39 K [2]). Poboljšanje elektromagnetskih svojstava ovog supravodiča postiže se dopiranjem magnetskim nanočesticama (NiCoB) pripravljenim metodom kemijske redukcije. Prikazani uzorci posjeduju super paramagnetska svojstva (posteri P1-18, P1-32 i P1-33; ovaj sastanak)



Sl. 3 Rentgenski spektar  $MgB_2$  dopiranog nanočesticama NiCoB; poluširina maksimuma (100) od  $MgB_2$  je korištena za izračunavanje veličine kristalita L.

Uzorak	Broj čestica	Srednja veličina čestica (nm)
NiCoB	100	$17,4 \pm 0,3$
NiCoB/SiO <sub>2</sub>	107	$19,0 \pm 0,4$

Tablica 1. Parametri čestica (veličine i broj) mjereni iz Sl. 2a i 3a



Sl. 4. FEG SEM slike površine  $MgB_2$ /NiCoB uzorka na kojoj je izvršeno mapiranje (a); mape u boru B (b); magneziju Mg (c); niklu Ni (d); kisiku O (e); kobaltu Co (f); odgovarajući EDS spektar (g).

## LITERATURA


- [1] M. Mustapić, D. Pajić, N. Novosel, E. Babić, K. Zadro, M. Cindrić, J. Horvat, Ž. Skoko, M. Bijelić and A. Scherbackov, *Croatica Chemica Acta* 83 (3) (2010) 275-282;  
[2] L. Fernandez Barquin, G. D. Forster, N. S. Cohen, Q. A. Pankhurst, *J. Mater. Sci. Lett.* 18 (1999) 452-426

## SINTEZA I KARAKTERIZACIJA UZORAKA

Amorfne NiCoB nanočestice su pripremljene redukcijom u otopini etanola  $NiNO_3 \cdot 6H_2O$  i  $CoCl_2$  i vodenome otopinom  $KBH_4$ . NiCoB/SiO<sub>2</sub> oklopljene nanočestice pripremljene su istom metodom s dodatkom TEOS-a (tetraethyl orthosilikata), pri temperaturi od 273K (ledena kupka) u inertnoj atmosferi argona.

Uzorci nanočestica, kao i  $MgB_2$ /NiCoB uzorci karakterizirani su metodom rentgenske difracije (XRD), pretražne elektronske mikroskopije (SEM) te energetske disperzivne spektroskopije (EDS) pomoću Philips-ovog difraktometra, pretražnog elektronskog mikroskopa (FE-SEM type JEOL JSM7500FA) sa energetskom disperzivnom analizom. Za pripremu  $MgB_2$ /NiCoB uzorka korištena je metoda praha u cijevi (powder in tube method/PIT). Magnetska mjerena su izvedena na komercijalnom MPMS5 SQUID magnetometru.

## REZULTATI I RASPRAVA MJERENJA (XRD, SEM i EDS )



Sl. 1. XRD spektar NiCoB i NiCoB/SiO<sub>2</sub> uzorka






Fig. 2 a) FE-SEM mikrografija NiCoB uzorka




Sl. 2 b) Raspodjela čestica mjerena iz Sl. 2 a)

Sl. 3 a) FE-SEM mikrografija NiCoB/SiO<sub>2</sub> uzorka



Sl. 3 b) Raspodjela čestica mjerena iz Sl. 3 a)



Sl. 3 c) Pripadni EDS spektar s Ni, Co, B, Si i O sastavnim elementom te kalijem K, ostao da je pripreme uzorka

## ZAKLJUČAK

- Metodom kemijske redukcije proizvedene su sferne NiCoB i NiCoB/SiO<sub>2</sub> nanočestice dimenzija  $\sim 20$  nm  $\Rightarrow$  Dopiranje  $MgB_2$  supravodiča neoklopljenim NiCoB nanočesticama
- Strukturna karakterizacija  $MgB_2$ /NiCoB uzorka, SEM pokazuje heksagonalne polikristale prosječnih dimenzija 300-350 nm s veličinom kristala 40 – 70 nm, te jednolikou raspoređene NiCoB nanočestice dimenzija  $\approx 20$  nm
- Formiranje MgO, NiO, CoB i Mg precipitata (Sl.3-rentgenska difracija i Sl.4 (a) do (f) SEM mapiranje.)